



## Hoja Técnica

### Barniz Marino ZurCa®

YA102

#### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Marino Transparente es un barniz alquidálico diseñado principalmente para madera para uso en interiores y de larga vida. Tiene buen tiempo de secado lo que permite poder trabajar con mayor productividad dejando un buen acabado.

#### DISPONIBILIDAD DE COLOR

Transparente

#### PRESENTACIÓN

Litro 1L  
Galón 4L



#### PROTECCIÓN PERSONAL

Es importante utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación del producto (anteojos de seguridad, guantes y ropa adecuada).



#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie donde se vaya a aplicar debe de estar perfectamente limpia y libre de polvo, grasa, aceite y humedad.



#### RELACIÓN DE MEZCLA

Combine los componentes en volumen y mezcle perfectamente:

Componente	Tipo	Volumen
YA102	Barniz Marino	1 parte
3800SM	Reductor para esmaltes	10 - 20%



## APLICACIÓN Y TIEMPO DE SECADO

Aplicar de 3 a 4 manos. De preferencia debe aplicarse con brocha o pistola de aspersión.

### EQUIPO DE APLICACIÓN

#### Equipo Airless.

Seguir recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas.

Presión: 18 – 20 psi

Boquilla: 0.381 mm a 0.482 mm (0.015" a 0.019")

### PREPARACIÓN

La pintura se debe mezclar hasta que esté homogénea y sin grumos o asentamientos.

Para reducir la viscosidad según el tipo de aplicación, use el reductor Axalta 3800SM.

### TIEMPO DE SECADO

#### Secado al aire @ 25°C y 50% de humedad


Oreo entre manos por aspersión 30 minutos

Oreo entre manos con brocha 10 minutos

### RESISTENCIA QUÍMICA

Humedad: Muy buena

Cambios bruscos de temperatura: Muy buena



## PROPIEDADES FÍSICAS

Propiedad	Especificación
Brillo a 60°	Mínimo 90
Densidad (Kg/L)	0.9
Sólidos en peso (%)	45 – 48
Rendimiento teórico liso (m2/L a 1 mils EPS)	14 – 15
Plomo	No contiene
Mercurio	No contiene

## LIMPIEZA DEL EQUIPO


Limpiar el equipo inmediatamente después de su uso con thinner estándar T-99363.



## SALUD Y SEGURIDAD

#### Inflamabilidad.

Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.



---

**Caducidad.**

12 meses después de fecha de lote de fabricación, revisar etiqueta o envase. No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ser ingerido no se provoque el vómito y solicite atención médica. Evite el contacto con la piel y los ojos; use este producto con ventilación adecuada.

**Almacenamiento.**

El envase deberá permanecer cerrado cuando no esté en uso y almacenarse bajo techo en un rango entre 5°C y 35°C de temperatura.

Cualquier uso o aplicación de este producto fuera de las recomendaciones definidas en el presente documento será bajo la responsabilidad del usuario final.

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento en ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

**Asistencia Técnica**

Axalta Coating Systems S. de R.L. de C.V. Teléfono (01 55) 53 66 53 00 Ext. 5016

Teléfono de emergencias médicas: (01 55) 5366-4600

E-mail: [info.mx@axaltacs.com](mailto:info.mx@axaltacs.com)

---